Информация о продукте

RENOLIT CX-FO 20 EP

Описание

RENOLIT CX-FO 20 EP – это пластичная смазка премиум-класса на основе минерального масла высшего качества и комплексного кальциевого мыла в качестве загустителя, предназначенная для подшипников скольжения и качения. Смазка обладает исключительной стабильностью к окислению, нагрузочной способностью и антикоррозионными свойствами.

RENOLIT CX- FO 20 EP обеспечивает надёжную защиту от коррозии и обладает хорошей механической и термической стабильностью в диапазоне -30 - +150ºC, а также хорошо прокачивается по централизованным системам. Смазка также обладает хорошими уплотнительными свойствами.

Свойства

- Высокая нагрузочная способность
- Хорошая водостойкость
- Хорошая защита от коррозии
- Устойчивость к старению
- Хорошие противоизносные и противозадирные свойства
- Хорошая прокачиваемость

Применение

RENOLIT CX-FO 20 EP рекомендуется для смазывания механизмов, работающих в условиях высоких температурных нагрузок, например:

- в сталелитейной промышленности для смазывания опорных подшипников вращающихся печей
- в цементной промышленности для смазывания конвейерных подшипников обжиговых печей Lepol
- в металлургии для смазывания подшипников доменного производства, приводов колосников и установок непрерывного литья
- при производстве резиновых пластмассовых изделий для смазывания каландров, горячих прессов, экструдеров

RENOLIT CX-FO 20 EP может применяться в качестве т.н. многоцелевой смазки, как в условиях высоких температур, так и в условиях высокой влажности и/или попадания воды.

Одобрения

Voestalpine Stahl GmbH № S4831366 - смазка для роликовых секций установок непрерывного литья

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Классификация		KP 2 N-30 ISO-L-X-CDEB 2	DIN 51 502 ISO 6743-9
Загуститель		Ca-комплекс	
Класс NLGI		2	DIN 51 818
Температура каплепадения	°C	> 250	DIN ISO 2176
Рабочая пенетрация	0,1 мм	265 – 295	DIN ISO 2137
Тест на антикоррозионные свойства Emcor	баллы	0/0	DIN 51 802
ЧШМ: нагрузка сваривания ДПИ, 1000 Н / 60 с ДПИ, 1400 Н / 60 с	Н мм мм	2400 0,85 1,8	DIN 51 350-4 DIN 51 350-5 DIN 51 350-5E
Вязкость базового масла при 40 °C	мм²/с	110	DIN 51 562-1
Рабочие температуры	°C	- 30 / +150	DIN 51 350

ООО «ФУКС ОЙЛ»
125252, РФ, Москва,
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12

Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.