Информация о продукте

RENOLIT CX-FO 20
RENOLIT CX-FO 31

Описание

RENOLIT CX-FO - это комплексные кальциевые пластичные смазки с широким температурным интервалом применения для подшипников скольжения и качения. Они имеют отличную стабильность к окислению, высокую несущую способность и хорошие антикоррозионные свойства.

Смазки RENOLIT CX-FO полностью водостойки, в том числе в кипящей воде, а также устойчивы к действию слабых растворов кислот и щелочей.

Смазки RENOLIT CX-FO применимы в централизованных системах смазки.

Ранее смазки серии RENOLIT CX-FO выпускались под общей торговой маркой SPECTRON FO соответствующих классов пенетрации.

Применение

Основные области применения RENOLIT CX-FO 20:

в сталелитейной промышленности для смазывания опорных подшипников поворотных печей, подшипников колосниковых решеток с непрерывным удалением шлака, подшипников систем непрерывного литья; одобрение Voest-Alpine для установок непрерывного литья;
при производстве цемента; одобрение фирмы Lepol для смазывания опорных подшипников обжиговых печей;
при производстве пластмассовых изделий для смазывания каландров, прессов и экструдеров;
в автотранспорте; DBL 6810.20 (рулевой редуктор); смазка для электроинструмента; Bosch материал № FT3190-AK-e0068;
подшипники, работающие в условиях высокой влажности и пара; FAG (№ L 81), Rexroth.

RENOLIT CX-FO 31 имеет сходные области применения с учетом более высокого класса пенетрации и большей несущей способности.

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	CX-FO 20	CX-FO 31	Метод
Классификация		KP 2 N-30 ISO-L-X-CDEB 2	KP 2 N-30 ISO-L-X-CDEB 3	DIN 51 502 ISO 6743-9
Цвет		Светло-коричневый	Светло-коричневый	
Загуститель		Ca-комплекс	Ca-комплекс	
NLGI		2	3	DIN 51 818
Рабочая пенетрация	0,1 мм	265 – 295	265 – 295	DIN ISO 2137
Температура каплепадения	°C	> 250	> 250	DIN ISO 2176
Emcor, защита от коррозии	баллы	0 - 0	0 - 0	DIN 51 802
ЧШМ, нагрузка сваривания	Н	2200	2600	DIN 51 350
Вязкость базового масла при 40 °C при 100 °C	мм²/с	110 12	110 12	DIN 51 562
Рабочие температуры - при центральной подаче	°C	- 30 / +140	- 30 / +140 +240	DIN 51 350

ООО «ФУКС ОЙЛ»
125252, РФ, Москва,
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12

Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.