Информация о продукте

RENOLIT UNITEMP 2

Описание

RENOLIT UNITEMP 2 – это полностью синтетическая пластичная смазка на основе комплексного натриевого мыла.

RENOLIT UNITEMP 2 обладает высокой рабочей стабильностью, устойчивостью к воздействию воды и стойкостью к старению. Смазку также отличает широкий температурный диапазон применения от -50°C до 180°C, оптимальный предел текучести, высокая термическая стабильность, а также прекрасная смазывающая способность, даже при высоких нагрузках.

RENOLIT UNITEMP 2 обеспечивает надежную защиту от коррозии сталей и цветных металлов.

.

Преимущества

- Полностью синтетическая пластичная смазка
- Высокая стойкость к старению
- Хорошая рабочая стабильность
- Устойчив к действию воды
- Надежная защита от коррозии
- Высокая смазывающая способность, даже при высоких нагрузках
- Выдерживает сильные термические нагрузки
- Низкотемпературная смазка до -50°C

Применение

RENOLIT UNITEMP 2 может использоваться в качестве высококачественной универсальной смазки для подшипников скольжения и роликовых подшипников в любых видах оборудования. Использование RENOLIT UNITEMP 2 гарантирует надежную работу и длительный срок службы оборудования и транспортных средств.
Перед использованием RENOLIT UNITEMP 2 в оборудовании с новыми или нестандартными эластомерами необходимо убедиться в их совместимости со смазкой.

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Обозначение		KP HC 2 R-50 L-X-EFEB 2	DIN 51 502 ISO 6743-9
Цвет		Светло-коричневый	
Тип загустителя		Синтетическое комплексное натриевое мыло	
Температура каплепадения	ºC	>250	IP 396
Рабочая пенетрация (Pw 60)	0,1 мм	265-295	DIN ISO 2137
Класс NLGI		2	DIN 51 818
Вязкость базового масла при 40 ºC	мм²/с	180	DIN 51 562-1
Вязкость базового масла при 100 ºC	мм²/с	20	DIN 51 562-1
Коллоидная стабильность, 18 часов при 40 ºC	%	<1	DIN 51 817
Тест на коррозию Emcor	баллы	0-0	DIN 51 802
Коррозия меди	баллы	2-100	DIN 51 811
Стойкость к воде	баллы	1-90	DIN 51 807-1
Предел текучести при +20 ºC	гПа	<150	DIN 51 805
Предел текучести при -40 ºC	гПа	<1000	DIN 51 805
Рабочие температуры	ºC	-50/+180	

ООО «ФУКС ОЙЛ»
125252, РФ, Москва,
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12

Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.