

CARGO UNIMAX LD 10W-40

Высокоэффективное моторное масло для коммерческого транспорта, добывающей и строительной техники

Описание

CARGO UNIMAX LD 10W-40 – это высокоэффективное моторное масло для современных дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, установленных на магистральных тягачах, автобусах, тяжелой внедорожной и строительной технике.

CARGO UNIMAX LD 10W-40 производится на основе высокоиндексного базового масла (Группа III по API) и функционального пакета присадок, с учетом современных требований европейских, американских и японских производителей дизельных двигателей.

Запас нейтрализующей способности CARGO UNIMAX LD 10W-40 делает возможными чрезвычайно длительные интервалы замены масла, основанные на рекомендациях изготовителя автомобиля, даже в самых жестких условиях эксплуатации.

Применение

Продукт совместим со всеми высококачественными моторными маслами и при необходимости может смешиваться без промывки, однако, смешение снижает его потребительские свойства.

Преимущества

- Отличные пусковые свойства при низких температурах
- Защита от коррозии, в том числе при использовании дизельного топлива с высоким содержанием серы
- Улучшенная способность нейтрализовать кислые компоненты за счет высокого щелочного потенциала
- Защищает двигатель от образования отложений
- Низкий расход масла на угар
- Подходит для максимальных интервалов замены.

Спецификации / Рекомендации

- API CI-4
- ACEA E7/E4
- JASO DH-1
- CAT ECF-2
- DTFR 15B120 (MB 228.5)
- MAN M 3277/3377
- MTU TYPE 2/3
- VOLVO VDS-3
- MACK EO-N/EO-M Plus
- Scania LDF-3
- Cummins CES 20072/76/77/78
- DD 93L215
- Deutz DQC III-10,18 /IV-10,18

CARGO UNIMAX LD 10W-40

Высокоэффективное моторное масло для коммерческого транспорта, добывающей и строительной техники

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Класс SAE		10W-40	
Плотность, при 15 °C	г/см ³	0,86	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость, при 40 °C	мм ² /с	100,5	ASTM D 445
при 100 °C	мм ² /с	15,2	ASTM D 445
Индекс вязкости		159	ASTM D 2270
CCS при -25 °C	мПа·с	6200	ASTM D 5293
Температура застывания	°C	-37	ASTM D 97
Температура вспышки	°C	240	ASTM D 92
Щелочное число	мгКОН/г	16,5	ASTM D 2896